



SL CAST NC 95

СТО 05802307-3-002-2022

Тип: смесь огнеупорная бетонная
Метод применения: виброзаливка
Тип связи: химическая

Характеристика и назначение: плотная огнеупорная бетонная смесь высшего класса. Бесцементная. Двухкомпонентная. Не требует специального оборудования. Применяется для тяжелых режимов работы, где необходима повышенная механическая прочность и абразивная стойкость в условиях воздействий высоких температур, а также в случае ремонтов/выполнении футеровок в предельно ограниченные промежутки времени

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL CAST NC 95
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	97
CaO	0,2
Fe ₂ O ₃	0,1
Средняя плотность, г/см ³ :	
после сушки при 110 °С	2,9
после обжига при 1000 °С	2,9
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² :	
после сушки при 110°С	43
после обжига при 1000 °С	77
после обжига при 1300 °С	>110
после обжига при 1500 °С	>110
Остаточные изменения размеров после выдержки в течение 2 ч, %:	
при температуре 1000°С	0,1
при температуре 1500°С	1,0
Максимальный размер зёрен, мм	6
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) при средней температуре:	
200 °С	0,393
400 °С	0,655
600 °С	0,940
800 °С	1,091
Термостойкость, количество теплосмен при 1300 °С	>50
Максимальная температура применения, °С	1800
Количество связующего, % (от количества смеси), в пределах	9,0-9,7
Условный расход смеси на 1 м ³ , т	3,190

Рекомендуется, чтобы предельная рабочая температура применения, установленная на смесях, была на (100±150) °С ниже максимальной заданной температуры в чистой, неагрессивной, нейтральной атмосфере теплового агрегата.

Упаковка: по ГОСТ 24717 с дополнениями. Упаковка смесей производится в бумажные влагозащищённые мешки.

Связующее поставляется в полимерных канистрах и контейнерах.

Транспортировка смесей в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.

Транспортировка связующего в плотно закрытой таре при температуре не ниже +2 °С.

Хранение: по ГОСТ 24717 с дополнениями. Срок хранения смесей неограничен.

Хранение осуществляется в сухих крытых помещениях, в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава, а также обеспечивающих целостность упаковки.

Срок хранения связующего – 1 год со дня изготовления.

Связующее хранится в тёплых крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков, в плотно закрытой таре при температуре не ниже +2 °С.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Инструкция по применению № 3

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения смесей: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа смесей: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

