

SL PRECAST 90 THW

СТО 05802307-3-001-2024

Тип: изделия бетонные огнеупорные

Назначение: изделия огнеупорные тонкостенные бетонные с минимальной толщиной стенки до 5 мм. Имеют пониженное содержание Fe_2O_3 . Применяют в тепловых агрегатах с нейтральной средой

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 90 THW
Массовая доля, %: Al_2O_3	91
CaO	7,0
Fe_2O_3	0,3
Средняя плотность, г/см ³	2,7
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	73
Остаточные изменения размеров после выдержки 2 ч, %, при температуре 1000 °C	0,0
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре:	
200 °C	0,366
400 °C	0,483
600 °C	0,645
800 °C	0,792
Максимальная температура применения, °C	1600
Термостойкость, количество водных теплосмен при 1300 °C	>20

По требованию потребителя возможен обжиг изделий. При этом, при размещении заказа, в конце обозначения марки изделия проставляется буква F, которая обозначает, что изделие требует обжиг.

Упаковка: термоусадочная плёнка

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями. Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов. В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

