

SL REFMUL-COR 32

СТО 05802307-0-009-2024

Тип: изделия огнеупорные фасонные кордиеритовые

Назначение: опоры, блоки, подставки, лещади, плиты, сложные фасонные изделия и т.п., применяемые для керамической промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFMUL-COR 32
Массовая доля, %:	
Al ₂ O ₃	32
Fe ₂ O ₃	1
MgO	3,5
Кажущаяся плотность, г/см ³	2,05
Открытая пористость, %	19
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	25
Остаточное изменение размеров при нагреве, %, при температуре 1300 °С	0,1
Максимальная температура применения, °С	1400
Температура деформации под нагрузкой t _{0,6} (0,2 Н/мм ²), °С	1470
Термостойкость, водные теплосмены, при температуре 1300 °С	>100

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 1 яруса

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

