СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

SL REFCOR 97

СТО 05802307-0-010-2023

Тип: изделия корундовые

Назначение: канальные блоки, сложные фасонные изделия, изделия для питателя, мешалки и т.п., применяемые для стекольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFCOR 97
Массовая доля, %:	
Al_2O_3	97
Fe_2O_3	0,03
Средняя плотность, г/см^3	3,2
Открытая пористость, %	16
Предел прочности при сжатии, Н/мм^2	174
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °С	0,1
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К, при средней температуре	
200 °С	0,963
400 °С	1,219
600 °С	1,351
800 °С	1,429
Температура деформации под нагрузкой $t_{0,6}$ (0,2Н/мм^2), °С	>1600
Максимальная температура применения, °С	1700

Упаковка: по ГОСТ 24717
Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями. Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 1 яруса

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58, e.centr@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74, tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

ISO 9001:2015 ООО «ДКС РУС»

2025