

## МТ-Ш

СТО 05802307-6-002-2024

Тип: мастика термостойкая шамотная

**Назначение:** применяют в промышленности для конструкционного склеивания пористых материалов: огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнезёмистых стекловолокнистых, а также стекловолокна огнеупорного керамического, изделий огнеупорных шамотных и полукислых общего назначения, изделий огнеупорных бетонных, для заделки швов и соединений в местах контакта огнеупорных изделий и металла, как кладочный раствор с температурой применения до 1500 °C.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МТ-Ш
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не менее	38
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не более	1,5
Продолжительность склеивания в естественных условиях, ч., не менее	24
Содержание сухого остатка, %, не менее	70
Плотность, г/см <sup>3</sup> , не более	1,8
Прочность шва на сдвиг, Н/мм <sup>2</sup> , не менее	2,5
Температура применения, °C, не выше	1500

**Эксплуатация (применение):**

Температура поверхности при применении мастики в пределах от +5 °C до +140 °C.

Температура окружающей среды при использовании мастики не ниже +15 °C.

Максимальная толщина шва не должна превышать 2 мм.

Условный расход мастики на 1м<sup>2</sup> для марки МТ-Ш составляет 2,4 кг.

**Упаковка:** пластиковая тара с герметичной крышкой.

**Срок хранения:** при условии герметичности тары составляет 5 месяцев от даты изготовления.

Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков, в герметично закрытой таре.

Подробная информация о продукте,  
инструкция по применению  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

По вопросам  
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.centr@slsoz.ru](mailto:e.centr@slsoz.ru)

По вопросам  
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

