



SL PRECAST BR-P

СТО 05802307-3-007-2024

Тип: изделия бетонные жаростойкие

Назначение: футеровка тепловых агрегатов при температуре эксплуатации не выше 1000 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST BR-P
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	40
Температура службы, °С	1000
Средняя плотность, г/см ³ , после сушки при 110 °С	2,1
Остаточное изменение размеров, %, после выдержки 2 ч., при температуре, °С	0,2

Упаковка: термоусадочная плёнка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

