



SL REFCOR 97

СТО 05802307-0-010-2023

Тип: изделия огнеупорные корундовые

Назначение: каналные блоки, сложные фасонные изделия, изделия для питателя, мешалки и т.п., применяемые для стекльной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFCOR 97
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃	97 0,03
Кажущая плотность, г/см ³	3,2
Открытая пористость, %	16
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	174
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °С	0,1
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре 200 °С 400 °С 600 °С 800 °С	0,963 1,219 1,351 1,429
Максимальная температура применения, °С	1700

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями. Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 1 яруса

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

