

SL PRECAST LC SiC 85

СТО 05802307-3-001-2024

Тип: изделия бетонные огнеупорные

Назначение: изделия карбидокремниевые низкоцементные, применяются в футеровках печей и агрегатах цементной промышленности; как направляющие в термических печах

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST LC SiC 85
Массовая доля, %: CaO	2,5
Fe ₂ O ₃	0,2
SiC	85
Средняя плотность, г/см ³	2,4
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	43
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч при температуре 1000 °С	0,1
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре:	
200 °С	0,900
400 °С	1,330
600 °С	1,760
800 °С	2,180
Максимальная температура применения, °С	1550
Открытая пористость, %	22

Упаковка: термоусадочная плёнка

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями. Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов. В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «АКС РУС»