

SL PRECAST 75

СТО 05802307-3-001-2024

Тип: изделия бетонные огнеупорные

Назначение: применяются в печах цветной металлургии, в печах нефтехимической промышленности (пиролиза, риформинга и т.п.), в инсинераторах; в термических печах

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 75
Массовая доля, %: Al_2O_3	75
CaO	4,7
Fe_2O_3	0,4
Средняя плотность, г/см ³	2,8
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	122
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч при температуре 1000 °C	0,2
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре:	
200 °C	0,463
400 °C	0,757
600 °C	0,995
800 °C	1,243
Максимальная температура применения, °C	1600
Термостойкость, количество водных теплосмен при 1300 °C	60
Открытая пористость, %	18

По требованию потребителя возможен обжиг изделий. При этом, при размещении заказа, в конце обозначения марки изделия проставляется буква F, которая обозначает, что изделие требует обжиг.

Упаковка: термоусадочная плёнка

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.
Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.
В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru