

SL PRECAST ULC 95

Сертификат поставщика

Тип: изделия бетонные огнеупорные
ультранизкоцементные

Назначение: высокотехнологичная группа
ультранизкоцементных бетонных изделий изготовлена
из первосортного сырья и специальных связующих. По
причине минимального содержания СаО, данная
продукция характеризуется отличной механической
прочностью и огнеупорностью после термообработки.
Продукция специально разработана для тяжёлых
условий эксплуатации.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST ULC 95
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	95
CaO	1
Fe ₂ O ₃	0,1
Средняя плотность, г/см ³	3,2
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	120
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч. при температуре 1500 °С	1
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре:	
200 °С	0,924
400 °С	1,387
600 °С	1,666
800 °С	1,985
Максимальная температура применения, °С	1800
Открытая пористость, %	13
Термостойкость, водные теплосмены при 1300 °С	>40

По требованию потребителя возможен обжиг изделий. При этом, при размещении заказа, в конце обозначения марки изделия проставляется буква F, которая обозначает, что изделие требует обжиг.

Упаковка: термоусадочная плёнка

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование изделий в
соответствии с ГОСТ 24717

Хранение изделий осуществляется в закрытых
складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается
их складирование в 3 яруса.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «АКС РУС»