



SL MAREF 80

СТО 05802307-0-005-2020

Тип: изделия высокоглинозёмистые уплотнённые
Метод применения: кладка

Назначение: футеровка различных тепловых агрегатов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL MAREF 80
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , свыше	80
Fe ₂ O ₃ , не более	1
Открытая пористость, %, не более	17
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее	60
Температура деформации под нагрузкой, °С, не ниже	1550
Остаточные изменения размеров при нагреве при температуре 1500 °С, %, не более	0,4

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

