

ШН-42

СТО 05802307-0-007-2023

Тип: изделия огнеупорные алюмосиликатные
насадочные

Назначение: насадки регенераторов, для кладки
канальных рекуператоров (утилизаторов тепла
отходящих газов) промышленных печей, для кладки
воздухопроводов горячего дутья и других тепловых
агрегатов.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ШН-42
Массовая доля Al_2O_3 , %, не менее	42
Fe_2O_3 , %, не более	2,8
Остаточное изменение размеров при нагреве, при температуре 1400 °С, %, не более	0,4
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее	30
Открытая пористость, %, не более	20
Температура начала размягчения, °С, не ниже	1400
Огнеупорность, °С, не ниже	1730
Термическая стойкость (нагрев до 1300 °С, охлаждение водяное), количество теплосмен, не менее	3

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в
соответствие с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

