

SL PRECAST 44

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия бетонные огнеупорные
среднецементные

Назначение: применяются в печах для плавки алюминия, для изготовления горелочных камней, в печах пиролиза и риформинга, в инсинераторах; в термических печах, для футеровки печных вагонеток в керамической промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 44
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	44
CaO	4
Fe ₂ O ₃	1,7
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	60
*для изделий с индексом «F»	65
Средняя плотность, г/см ³	2,2
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч при температуре 1300 °С	0,5
Теплопроводность, Вт/(м·К): при 200 °С	0,913
при 400 °С	0,866
при 600 °С	0,825
при 800 °С	0,892
Максимальная температура применения, °С	1450
Открытая пористость, %, после обжига при 1000 °С	19
Термостойкость, количество теплосмен при 1300 °С	> 70

*наличие в марках смесей индекса «F» обозначает, что изделия обжиговые

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

