

SL PRECAST BR-P

СТО 05802307-3-007-2024

Тип: изделия бетонные жаростойкие

Назначение: футеровка тепловых агрегатов при температуре эксплуатации не выше 1000 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST BR-P
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	59
Температура службы, °С	1000
Средняя плотность, г/см ³ после сушки при 110 °С	2,0
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки в течении 2 ч. при температуре 1000 °С	0,2
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре	
200 °С	0,403
400 °С	0,535
600 °С	0,682
800 °С	0,850

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717 - термоусадочная плёнка

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование в соответствии с
ГОСТ 24717 с дополнениями:

Хранение изделий осуществляется в закрытых
складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается
их складирование в 3 яруса.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

