



ШАК-У

СТО 05802307-0-006-2023

Тип: изделия огнеупорные алюмосиликатные
общего назначения

Назначение: кладка тепловых агрегатов с
максимальной температурой применения 1400 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ШАК-У
Массовая доля Al_2O_3 , %, не менее	37
Остаточное изменение размеров при нагреве, при температуре 1400 °С, %, не более	0,5
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее	30
Открытая пористость, %, не более	16
Температура начала размягчения, °С, не ниже	1400
Огнеупорность, °С, не ниже	1730
*Термическая стойкость (нагрев до 1300 °С, охлаждение водяное), количество теплосмен, не менее	20

* Определяется по требованию потребителя

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в
соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

