



## ИФТС-450 (1220)

СТО 05802307-1-011-2022

**Тип:** изделия фасонные теплоизоляционные  
стекловолоконистые

**Назначение:** изделия предназначены для  
теплоизоляции водогрейных котлов, в электропечах,  
футеровки сифонных трубок и лотков разлива  
алюминия, изоляции тигля в индукционных печах,  
уплотнения электродного отверстия на агрегатах  
печь-ковш (АПК) электродуговых печей и других  
целях с классификационной температурой 1220 °С

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ  | ИФТС-450 (1220) |
|--|-----------------|
| Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более    | 10              |
| Кажущаяся плотность, кг/м <sup>3</sup> , не более              | 450             |
| Предельное отклонение размеров изделий, мм:                    |                 |
| до 100 вкл   | ± 3             |
| св 100 до 450 вкл  | ± 5             |
| св 450   | ± 1,5%          |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К, при средней температуре: |                 |
| 200 °С   | 0,070           |
| 400 °С   | 0,095           |
| 600 °С   | 0,135           |
| 800 °С   | 0,187           |

Наличие на поверхности изделий следов адьюстирования (доводки продукции до требований настоящего стандарта организации) не является браковочным признаком, т.к. адьюстирование продукции предусмотрено технологическим процессом.

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717.  
По согласованию между изготовителем и  
потребителем возможно изменение упаковки.

Подробная информация о продукте  
на сайте [sloz.ru](http://sloz.ru)

**Срок хранения:** неограничен.  
Хранение изделий осуществляется в крытых складах в  
условиях, исключающих попадание атмосферных  
осадков.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, [refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru)  
[slsoz.ru](http://slsoz.ru)

