



SL PRECAST SiC 15

СТО 05802307-3-001-2024

Тип: изделия бетонные огнеупорные

Назначение: изделия карбидокремниевые низкоцементные применяются в печах нефтехимической промышленности (пиролиза, риформинга и т.п.) в печах и агрегатах цементной промышленности (холодильник, головка печи, определённые зоны циклонов); в термический печах

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST SiC 15
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	70
CaO	2,5
Fe ₂ O ₃	1,0
SiC	15
Средняя плотность, г/см ³	2,6
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	117
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч при температуре 1000°C	0,2
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре:	
200 °C	0,806
400 °C	1,131
600 °C	1,233
800 °C	1,350
Максимальная температура применения, °C	1550
Термостойкость, водные теплосмены при 1300 °C	> 100
Открытая пористость, %	24

По требованию потребителя возможен обжиг изделий. При этом, при размещении заказа, в конце обозначения марки изделия проставляется буква F, которая обозначает, что изделие требует обжиг.

Упаковка: термоусадочная плёнка

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

