

SL MAREF 95

СТО 05802307-0-005-2025

Тип: изделия корундовые

Назначение: футеровка различных тепловых агрегатов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL MAREF 95
Массовая доля, %: Al_2O_3	95
Fe_2O_3	0,2
Открытая пористость, %	15
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	>100
Температура деформации под нагрузкой $t_{0,6}$ (0,2 Н/мм ²), °C	>1700
Остаточные изменения размеров при нагреве при температуре 1600 °C, %	0,1
Коэффициент теплопроводности, Вт/мК, при средней температуре	
105°C	2,7
815°C	2,8
1100°C	2,85

Остаточные изменения размеров при нагреве определяют по соглашению сторон

Форма и размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 24704, раздел 5.

Упаковка: по ГОСТ 24717 с дополнениями

По соглашению сторон допускается использовать другие материалы и способы упаковывания, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании и хранении.

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование: в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.

По радиационному показателю ограничений в транспортировке и хранении продукции (изделий) нет.

Срок хранения: при соблюдении правил транспортирования и хранения неограничен

Вышеприведенные данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

