

SL REFMUL Z30

СТО 05802307-0-010-2023

Тип: изделия огнеупорные
корундооксидцирконийсиликатные

Назначение: канальные блоки, сложные фасонные
изделия, изделия для питателя, мешалки и т.п.,
применяемые для стекольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFMUL Z30
Массовая доля, %:	
Al ₂ O ₃ ,	55
Fe ₂ O ₃ ,	0,1
ZrO ₂	27
Средняя плотность, г/см ³	3,1
Открытая пористость, %	16
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	104
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °С	0,1
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К, при средней температуре	
200 °С	0,953
400 °С	1,234
600 °С	1,290
800 °С	1,343
Температура деформации под нагрузкой, t _{0,6} (0,2Н/мм ²), °С	> 1600
Максимальная температура применения, °С	1600
Термостойкость, водные теплосмены, при температуре 1300 °С	>90

Упаковка: по ГОСТ 24717 с дополнениями.

По соглашению сторон допускается использовать
другие материалы и способы упаковывания,
обеспечивающие сохранность изделий при
транспортировании и хранении.

Хранение и транспортирование изделий в
соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.
Хранение изделий осуществляется в закрытых
складах по высоте не более 1 яруса.

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

