

Модуль Ceraterm Block S (1425)

СТО 05802307-1-002-2026

Тип: модуль теплоизоляционный огнеупорный из стекловолокна огнеупорного керамического марки Ceraterm Blanket (1425) производства АО «Сухоложский огнеупорный завод» в соответствии с НД на данный вид продукции: slsoz.ru

Метод сборки: сквозная прошивка полипропиленовым шпагатом

Применение: теплоизоляция различных тепловых агрегатов, крышек котлоагрегатов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Ceraterm Block S (1425)
Классификационная температура, °С	1425
Номинальная кажущаяся плотность, кг/м ³	160
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более, при средней температуре, °С:	
200	0,040
400	0,060
600	0,110
800	0,170

Модули изготавливаются по чертежам заказчика, которые должны быть согласованы между изготовителем и потребителем.

А - длина, мм	В - ширина, мм	Н - высота (толщина изоляции), мм
Допуск минус 10 мм; 0 мм	Допуск ± 5 мм	Допуск ± 10 мм

Упаковка: по ГОСТ 24717 с дополнениями:

Модули сначала упаковывают в мешки по ГОСТ 17811, или мешки по ГОСТ 2226, или мешки технические по ГОСТ 30090, а затем укладывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142 и формируют в пакеты по ГОСТ 26663 путем укладки на деревянный поддон размером 940 мм × 1290 мм с дополнительной упаковкой в пленку «стретч» или в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, предохраняющую пакет от попадания атмосферных осадков.

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru.

Транспортирование: согласно ГОСТ 24717

Хранение модулей осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков.

Срок хранения: не ограничен при соблюдении условий транспортирования и хранения.

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

