

SL FLOW 1,2-1300

СТО 05802307-3-011-2025

Тип: смесь огнеупорная бетонная
саморастекающаяся

Метод применения: заливка

Тип связи: гидравлическая

Характеристика и назначение: Теплоизоляционная огнеупорная бетонная смесь. Тонкозернистая. Муллитовая. Среднецементная. Используется для изготовления монолитной огнеупорной футеровки в труднодоступных местах без применения вибрации. Пример применения: в теплоизоляционном слое промышленных нагревательных агрегатах.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL FLOW 1,2-1300
Массовая доля, %: Al_2O_3	71
CaO	11
Fe_2O_3	0,6
Кажущаяся плотность, г/см ³ , после сушки при 110 °С	1,3
после обжига при 815 °С	1,2
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , после сушки при 110 °С	39
после обжига при 815 °С	31
после обжига при 1300 °С	20
Остаточные изменения размеров, %, при выдержке 2 ч при температуре 815 °С	0,1
при температуре 1300 °С	0,4
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре	
200 °С	0,462
400 °С	0,524
600 °С	0,563
800 °С	0,621
Максимальная температура применения, °С	1300
Количество воды затворения, % (от количества смеси), в пределах	20-25
Максимальный размер зерна, мм	0,5
Условный расход смеси на 1 м ³ , т	1,399

Упаковка: по ГОСТ 24717 с дополнениями. Упаковка смесей производится в бумажные влагозащищенные мешки

Срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование смеси в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.

Хранение осуществляется в сухих крытых помещениях, в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава, а также обеспечивающих целостность упаковки

Инструкция по применению №1

Вышеприведенные данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам
применения смеси: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа смеси: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «АКС РУС»