



## МКРН-45

СТО 05802307-0-007-2023

**Тип:** изделия огнеупорные алюмосиликатные  
насадочные

**Назначение:** насадки регенераторов, для кладки  
канальных рекуператоров (утилизаторов тепла  
отходящих газов) промышленных печей, для кладки  
воздухопроводов горячего дутья и других тепловых  
агрегатов.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МКРН-45
Массовая доля $Al_2O_3$ , %, не менее	45
$Fe_2O_3$ , %, не более	2,8
Остаточное изменение размеров при нагреве, при температуре 1400 °С, %, не более	0,4
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup> , не менее	30
Открытая пористость, %, не более	19
Температура начала размягчения, °С, не ниже	1400
Огнеупорность, °С, не ниже	1730
Термическая стойкость (нагрев до 1300 °С, охлаждение водяное), количество теплосмен, не менее	3

**Упаковка:** по ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен

Хранение и транспортирование изделий в  
соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

