



ТК-1300

СТО 05802307-6-001-2022

Тип: клей термостойкий

Назначение: применение в промышленности, для конструкционного склеивания (герметизации) огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнезёмистых стекловолоконистых, стекловолокна огнеупорного керамического, изделий огнеупорных шамотных и полукислых общего назначения, а также изделий огнеупорных бетонных с температурой применения до 1300 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ТК-1300
Продолжительность склеивания, ч	24
Содержание сухого остатка, %, не менее	60
Содержание ионов водорода, ед. рН, не более	2
Температура применения, °С, не выше	1300

Упаковка: полимерные вёдра и контейнеры. **Срок хранения:** 4 месяца с даты изготовления при условии герметичности тары

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Температура хранения и транспортирования продукта не ниже +5°С

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

