

МТ-3

СТО 05802307-6-002-2024

Тип: мастика огнеупорная

Назначение: применяют в промышленности для конструкционного склеивания пористых материалов: огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнезёмистых стекловолоконистых, а также стекловолокна огнеупорного керамического, изделий огнеупорных шамотных и полукислых общего назначения, изделий огнеупорных бетонных, для заделки швов (в т.ч. вертикальных) и соединений в местах контакта огнеупорных изделий и металла, как кладочный раствор с температурой применения до 1650 °С.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МТ-3
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , не менее	77
ZrO ₂ , не более	4
Fe ₂ O ₃ , не более	0,1
Продолжительность склеивания в естественных условиях, ч., не менее	36
Содержание сухого остатка, %, не менее	70
Плотность, г/см ³ , не более	1,85
Прочность шва на сдвиг, Н/мм ² , не менее	4
Температура применения, °С, не выше	1650

Эксплуатация (применение):

Температура поверхности при применении мастики в пределах от +5 °С до +140 °С.

Температура окружающей среды при использовании мастики не ниже +15 °С.

Максимальная толщина шва при склеивании не должна превышать 2 мм.

При использовании мастики в качестве ремонтного раствора шов может быть более 2 мм.

Условный расход мастики на 1м² для марки МТ-3 составляет 3,8 кг.

Упаковка: пластиковая тара с герметичной крышкой.

Срок хранения: при условии герметичности тары составляет 5 месяцев от даты изготовления.

Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков, в герметично закрытой таре.

Подробная информация о продукте, инструкция по применению на сайте slsoz.ru

Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «АКС РУС»