

SL PRECAST 1,4-1800

СТО 05802307-3-005-2024

Тип: изделия бетонные огнеупорные
теплоизоляционные

Назначение: применяются в теплоизоляционном слое в плавильных, термических, обжиговых печах, в печах и агрегатах нефтехимической и цементной промышленности; футеровка газоходов и агрегатов, без механической и истирающей нагрузки на футеровку, с нейтральной или окислительной средой

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 1,4-1800
Массовая доля, %: Al_2O_3	99
CaO	0,9
Fe_2O_3	0,05
Кажущаяся плотность, г/см ³	1,5
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	4
Остаточные изменения размеров, %, при температуре 815 °С	0,1
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре:	
200 °С	0,741
400 °С	0,899
600 °С	0,987
800 °С	1,090
Температура деформации под нагрузкой, °С	>1650
Максимальная температура применения, °С	1800
Термостойкость, воздушные теплосмены при 1300 °С	100

По требованию потребителя возможен обжиг изделий. При этом, при размещении заказа, в конце обозначения марки изделия проставляется буква F, которая обозначает, что изделие требует обжиг.

Упаковка: по ГОСТ 24717 с дополнениями:
термоусадочная плёнка

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование изделий в
соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.

Хранение изделий осуществляется в закрытых
складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается
их складирование в 3 яруса.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru