

MT-P

СТО 05802307-6-002-2019

Тип: мастики термостойкие

Назначение: применяют в промышленности для конструкционного склеивания (герметизации) огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнезёмистых стекловолоконистых, стекловолокна огнеупорного керамического, изделий огнеупорных шамотных и полукислых общего назначения, изделий огнеупорных бетонных, а так же для заделки швов и соединений в местах контакта огнеупорных изделий и металла, как кладочный раствор с температурой применения до 1500 °С.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	MT-P
Массовая доля, %	
Al ₂ O ₃	75
Fe ₂ O ₃	0,8
Продолжительность склеивания, в естественных условиях, ч.	24
Содержание сухого остатка, %	76
Плотность, г/см ³	1,7
Прочность шва на сдвиг, Н/мм ² , не менее	2
Внешний вид	Суспензия серо-белого цвета
Температура применения, °С	1500

Температура применения, °С

Эксплуатация (применение):

Температура поверхности при применении мастик в пределах от +5 °С до +140 °С.

Температура окружающей среды при использовании мастик не ниже +15 °С.

Максимальная толщина шва не должна превышать 2 мм.

Расход мастики на 1м², для марки MT-P составляет 3,4 кг.

Упаковка: пластиковая тара с герметичной крышкой.

Срок хранения: при условии герметичности тары составляет 5 месяцев с даты изготовления.

Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадания атмосферных осадков, в герметично закрытой таре.

Подробная информация о продукте, инструкция по применению на сайте slsoz.ru

Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru