

SL PRECAST 28

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия бетонные огнеупорные

Назначение: применяются в печах для плавки алюминия, в печах пиролиза и риформинга, в газоходах

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 28
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	32
CaO	7,2
Средняя плотность, г/см ³	1,98
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² *для изделий с индексом «F»	32 60
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч при температуре, 1200 °С	0,1
Теплопроводность, Вт/(м·К), при средней температуре: 200 °С	0,481
400 °С	0,629
600 °С	0,700
800 °С	0,797
Максимальная температура применения, °С	1200

*Наличие в марках изделий индекса «F» обозначает, что изделия обжиговые

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

