

## МКРКГ-400

СТО 05802307-1-013-2023

Тип: картон огнеупорный теплоизоляционный  
стекловолоконистый гибкий

**Назначение:** теплоизоляция нагревательных и термических печей, сталеразливочных ковшей, при футеровке других тепловых агрегатов, в качестве компенсационного слоя в высокотемпературных тепловых агрегатах при максимальной температуре 1150 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРКГ-400
Массовая доля Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %	52
Относительное изменение массы при прокаливании, %	0,70
Кажущаяся плотность, кг/м <sup>3</sup>	259
Предел прочности при растяжении, кПа	>0,1
Гибкость картона при изгибе на валу диаметром 106 мм	Отсутствие трещин и разрывов
Максимальная температура применения, °С	1150
Размеры, мм	
Длина	1500±15000±500
Ширина	600±20
Толщина	7±2

Допускается изготовление картона других размеров по толщине (спец.заказ) по согласованию между изготовителем и потребителем

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования

**Транспортирование и хранение:** по ГОСТ 24717

Хранение осуществляется в крытых складах, в условиях, исключающих попадание влаги.

Подробная информация о продуктах  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

