СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

МТ-С

СТО 05802307-6-002-2024

Тип: мастики термостойкие

Назначение: применяют в промышленности для конструкционного склеивания (герметизации) огнеупорных теплоизоляционных изделий, изделий огнеупорных шамотных и полукислых общего назначения, а также для заделки швов и соединений в местах контакта огнеупорных изделий и металла, как кладочный раствор с температурой применения от 450 °С до 1500 °С.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МТ-С
Массовая доля, %: Al_2O_3,	21
SiO_2,	75
Fe_2O_3	0,9
Продолжительность склеивания в естественных условиях, ч.	24
Содержание сухого остатка, %	79
Плотность, г/см^3	1,87
Прочность шва на сдвиг, Н/мм^2	5
Температура применения, °С, не выше	1500

Эксплуатация (применение):
Температура поверхности при применении мастик в пределах от +5 °С до +140 °С.
Температура окружающей среды при использовании мастик не ниже +15 °С.
Максимальная толщина шва не должна превышать 2 мм.
Условный расход мастики на 1м^2 для марки МТ-С составляет 6,5 кг.

Упаковка: пластиковая тара с герметичной крышкой.
Срок хранения: при условии герметичности тары составляет 5 месяцев с даты изготовления.

Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадания атмосферных осадков, в герметично закрытой таре.

Подробная информация о продукте, инструкция по применению на сайте slsoz.ru

Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Вышеприведённые данные, основанные на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58, e.centr@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74, tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

ISO 9001:2015
ООО «АКС РУС»

2025