

SL REFAL 65

СТО 05802307-0-010-2023

Тип: изделия муллитовые

Назначение: канальные блоки, сложные фасонные изделия, изделия для питателя, мешалки и т.п., применяемые для стекольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFAL 65
Массовая доля, %: Al_2O_3	65
Fe_2O_3	0,6
Средняя плотность, г/см ³	2,35
Открытая пористость, %	19
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	100
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °C	0,9
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К, при средней температуре	
200 °C	0,447
400 °C	0,627
600 °C	0,748
800 °C	0,893
Температура деформации под нагрузкой, $t_{0,6}$ (0,2Н/мм ²), °C	1560
Максимальная температура применения, °C	1600
Термостойкость, водные теплосмены, при температуре 1300 °C	> 75

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.
Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 1 яруса.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

