

SL FLOW 85 MG

СТО 05802307-3-011-2019

Тип: смесь огнеупорная бетонная саморастекающаяся

Метод применения: заливка

Тип связки: гидравлическая

Назначение: изготовление огнеупорных бетонных изделий, а также для получения монолитной футеровки в труднодоступных местах без применения вибрации

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL FLOW 85 MG
Массовая доля, %	
Al ₂ O ₃	91
CaO	3,0
Fe ₂ O ₃	0,2
MgO	3,0
Средняя плотность, г/см ³ , после сушки при 110 °С	3,17
после обжига при 1000 °С	3,1
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , после сушки при 110 °С	78
после обжига при 1000 °С	66
после обжига при 1300 °С	130
Максимальная температура применения, °С	1700
Количество воды затворения, % (от количества смеси), в пределах	4-5
Остаточные изменения размеров, %, при выдержке 2 ч при температуре 1300 °С	0,5
Максимальный размер зерна, мм	6

Упаковка: бумажные влагозащищённые мешки

Срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления

Хранение осуществляется в сухих крытых помещениях, в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава, а также обеспечивающих целостность упаковки

Хранение и транспортирование смеси в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

