

## ТБ

СТО 05802307-3-004-2022

**Тип:** термоблоки бетонные огнеупорные

**Назначение:** футеровка глиссажных (подовых) труб в нагревательных (методических) печах прокатных цехов, работающие при температуре не выше 1450 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ТБ
Средняя плотность, г/см <sup>3</sup> , не более	2,4
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup> , не менее	45
Предельная температура службы, °С	1450

Форма и размеры изделий по чертежам заказчика

Предельные отклонения по размерам должны соответствовать ГОСТ 390 (согласно нормы IV класса для изделий марки ШБ)

**Упаковка:** термоусадочная плёнка

**Срок хранения:** неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

По вопросам  
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам  
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

