

SL REFMUL Z30

СТО 05802307-0-010-2023

Тип: изделия корундооксидцирконийсиликатные

Назначение: канальные блоки, сложные фасонные изделия, изделия для питателя, мешалки и т.п., применяемые для стекольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFMUL Z30
Массовая доля, %: Al_2O_3 , Fe_2O_3 , ZrO_2	54 0,1 29
Средняя плотность, г/см ³	3,1
Открытая пористость, %	17
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	100
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °C	0,1
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К, при средней температуре	
200 °C	0,953
400 °C	1,234
600 °C	1,290
800 °C	1,343
Максимальная температура применения, °C	1600
Термостойкость, водные теплосмены, при температуре 1300 °C	>90

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 1 яруса

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

