СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

SL MAREF 98

СТО 05802307-0-005-2025

Тип: изделия огнеупорные корундовые
Метод применения: кладка

Назначение: футеровка различных тепловых агрегатов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL MAREF 98
Массовая доля, %: Al_2O_3, свыше	98
Fe_2O_3, не более	0,2
Открытая пористость, %, не более	18
Предел прочности при сжатии, Н/мм^2, не менее	65
*Температура деформации под нагрузкой $t_{0,6}$ (0,2 Н/мм^2), °С, не более	1700
*Коэффициент теплопроводности, Вт/мК, при средней температуре	
105°С	3,94
815°С	3,61
1100°С	3,34

*значения являются справочной величиной
Остаточные изменения размеров при нагреве определяют по соглашению сторон

Упаковка: по ГОСТ 24717 с дополнениями
По соглашению сторон допускается использовать другие материалы и способы упаковывания, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании и хранении.

Транспортирование и хранение: в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.
Срок хранения изделий при соблюдении правил транспортирования и хранения неограничен.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58, e.centr@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74, tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

ISO 9001:2015 ООО «ДКС РУС»

2026