



SL PRECAST LC 77

Сертификат поставщика

Тип: изделия бетонные огнеупорные

Назначение: изделия низкоцементные, применяются для футеровки глиссажных (подовых) труб, подов печных вагонеток, установки для получения активированного угля, сводов, стен различных тепловых агрегатов, горелочные камни и т.п.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST LC 77
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	77
CaO	2,5
Fe ₂ O ₃	0,03
Средняя плотность, г/см ³	2,7
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	120
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч. при температуре 1700 °С	1,7
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре:	
200 °С	0,768
400 °С	1,141
600 °С	1,325
800 °С	1,513
Максимальная температура применения, °С	1750
Открытая пористость, %	15
Термостойкость, водные теплосмены при 1300 °С	>100

По требованию потребителя возможен обжиг изделий. При этом, при размещении заказа, в конце обозначения марки изделия проставляется буква F, которая обозначает, что изделие требует обжиг.

Упаковка: термоусадочная плёнка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

