



РУВОЛ-М

СТО 05802307-1-001-2021

Тип: волокно рубленое из муллитокремнезёмистого стекловолкна

Назначение: применяется для теплоизоляции в жилищном строительстве, судостроении и других отраслях промышленности, как теплоизоляционный наполнитель для сложных и труднодоступных пустот, различных масс, как заполнитель расширительных соединений, в качестве армирования бетонов и цементов, а также в качестве основы пожарозащитных смесей с максимальной температурой применения 1150 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	РУВОЛ-М
Массовая доля Al_2O_3 , %, не менее	50
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	0,6
Массовая доля влаги, %, не более	4
Максимальная температура применения, °С	1150

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования

Транспортирование и хранение: согласно ГОСТ 24717. Хранение волокна осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание влаги

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

