

SL REFCOR 91

СТО 05802307-0-010-2023

Тип: изделия муллитокорундовые

Назначение: каналные блоки, сложные фасонные изделия, изделия для питателя, мешалки и т.п., применяемые для стекльной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFCOR 91
Массовая доля, %: Al_2O_3 , Fe_2O_3	91 0,01
Средняя плотность, г/см ³	3,0
Открытая пористость, %	18
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	100
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °C	0,3
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·K, при средней температуре	
200 °C	0,746
400 °C	0,945
600 °C	1,044
800 °C	1,200
Температура деформации под нагрузкой $t_{0,6}$ (0,2Н/мм ²), °C	>1600
Максимальная температура применения, °C	1700
Термостойкость, водные теплосмены, при температуре 1300 °C	>60

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование изделий в
соответствии с ГОСТ 24717

Хранение изделий осуществляется в закрытых
складах по высоте не более 1 яруса

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут измениться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

