СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

CERATERM BOARD STRONG 1260

СТО 05802307-1-016-2026

Тип: плита стекловолокнистая огнеупорная

Назначение: в качестве теплоизоляции различных нагреваемых объектов во всех отраслях промышленности, прибыльной части изложниц при разливе стали, рабочих слоёв колпаковых печей, нагревательных печей, термических печей всех типов, в воздухонагревателях доменных печей, в изоляции котлов, миксеров для доводки алюминия, в установках по производству водорода, в футеровке прибыльных надставок.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	CERATERM BOARD STRONG 1260
Классификационная температура, °С	1260
Кажущаяся плотность, кг/м^3 (в несжатом виде)	330±10%
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	10
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более, при средней температуре: 200 °С	0,070
400 °С	0,090
600 °С	0,130
800 °С	0,170
Отбитость углов и рёбер, мм, не более:	
длиной	10
глубиной	10
Кривизна, мм, не более	5

Плиты в зависимости от способа дополнительной обработки подразделяются: механически обработанные – GR и необработанные.

РАЗМЕРЫ ПЛИТ МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ - GR	РАЗМЕРЫ ПЛИТ НЕОБРАБОТАННЫХ
Длина - 1200; 1000 мм, допуск ± 2 мм Ширина - 1000; 600 мм, допуск ± 2 мм Толщина - 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100 мм, допуск ± 2 мм	Длина - 1200; 1000 мм, допуск + 30 мм, минус 10 мм Ширина - 1000; 600 мм, допуск + 30 мм, минус 10 мм Толщина - 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 мм, допуск ± 5 мм

В начале эксплуатации плит при их нагреве свыше 150 °С возможно появление запаха и выделение дыма, связанного с выгоранием органического связующего, используемого при производстве. Ухудшения физико-химических свойств при этом не происходит.

Упаковка: по ГОСТ 24717 с дополнениями
По согласованию с потребителем возможны другие виды упаковки, предохраняющие продукцию от попадания атмосферных осадков

Транспортирование: согласно ГОСТ 24717
Хранение в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков.
Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58, e.centr@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74, tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

ООО «ДКС РУС»

2026