

## MT-1

CTO 05802307-6-002-2024

Тип: мастика термостойкая



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	MT-1
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не менее	80
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не более	0,25
ZrO <sub>2</sub> , не более	2
Продолжительность склеивания в естественных условиях, ч., не менее	36
Содержание сухого остатка, %, не менее	70
Плотность, г/см³, не более	1,98
Прочность шва на сдвиг, H/мм², не менее	1
Температура применения, °С, не выше	1600

Эксплуатация (применение):

Температура поверхности при применении мастик в пределах от +5 °C до +140 °C.

Температура окружающей среды при использовании мастик не ниже +15 °C.

Максимальная толщина шва не должна превышать 2 мм.

Условный расход мастики на 1 м<sup>2</sup>, для марки МТ-1 составляет 3,8 кг.

**Упаковка:** пластиковая тара с герметичной крышкой. **Срок хранения:** при условии герметичности тары составляет 5 месяцев с даты изготовления. Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадания атмосферных осадков, в герметично закрытой таре.

Подробная информация о продукте, инструкция по применению на сайте slsoz.ru

Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

По вопросам применения изделий:

+7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58

e.centr@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74 заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод» 624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02

Факс: +7 (343 73) 4 29 57 refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

