

SL 23

СТО 05802307-0-002-2024

Тип: изделия теплоизоляционные огнеупорные

Метод применения: кладка

Назначение: применяют в доменном, сталелитейном и алюминиевом производствах; при производстве котельного оборудования; в керамической, нефтехимической и стекольной промышленности в промежуточном (защищенном) слое футеровки или в рабочей (незащищенной) футеровке тепловых агрегатов, не подвергающейся воздействию расплавов, агрессивных газовых сред, истирающих усилий, механических ударов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL 23
Массовая доля, %: Al_2O_3 , не менее	35
Кажущаяся плотность, г/см ³ , не более	0,5
Остаточные изменения линейных размеров, %, не более при температуре, °C	2,0
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее	1260
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более, при средней температуре, °C:	1,2
200	0,149
350	0,191
600	0,238
800	0,267
Классификационная температура, °C	1260

Форма и размеры по ГОСТ 5040: для марки SL 23 соответственно марке ШТ-0,4 и по чертежам заказчика, согласованные между изготовителем и потребителем.

При определении показателей внешнего вида изделий наличие на поверхности следов адьюстирования не является браковочным признаком, т.к. адьюстирование изделий предусмотрено технологическим процессом.

На поверхности изделий допускаются пятна.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен при соблюдении правил транспортирования и хранения

Хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Вышеуказанные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru