

SL PRECAST LC 64

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия бетонные огнеупорные низкоцементные

Назначение: применяются в печах цветной металлургии, в печах нефтехимической промышленности (пиролиза, риформинга и т.п.), в инсинераторах; в термических печах.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST LC 64
Массовая доля, %:	
Al ₂ O ₃	65
CaO	2,5
Fe ₂ O ₃	0,7
Средняя плотность, г/см ³	2,4
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	49
*для изделий с индексом «F»	90
Остаточные изменения размеров, %, при выдержке 2 ч при температуре 1300 °С	0,5
Максимальная температура применения, °С	1600
Открытая пористость, %	22
Термическая стойкость, водные теплосмена при 1300 °С	90

*Наличие в марках изделий индекса «F» обозначает, что изделия обжиговые; буквы «LC» обозначают, что изделия низкоцементные.

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

