



MT-2

СТО 05802307-6-002-2024

Тип: мастика термостойкая

Назначение: применяют в промышленности для конструкционного склеивания пористых материалов: огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнезёмистых стекловолоконных, стекловолоконна огнеупорного керамического, изделий огнеупорных шамотных, муллитокремнезёмистых и полукислых общего назначения, а также изделий огнеупорных бетонных, для заделки швов и соединений в местах контакта огнеупорных изделий и металла, для мелкого ремонта поверхностей и местного ремонта (сколы, выбоины и т.п.), для обмазки материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнезёмистых стекловолоконных, стекловолоконна огнеупорного керамического с целью защиты от воздействия на них агрессивных сред, как кладочный раствор, с температурой применения не выше 1500 °С.

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | MT-2 |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , не менее | 81 |
| Fe ₂ O ₃ , не более | 0,25 |
| Продолжительность склеивания в естественных условиях, ч., не менее | 36 |
| Содержание сухого остатка, %, не менее | 70 |
| Плотность, г/см ³ , не более | 1,98 |
| Прочность шва на сдвиг, Н/мм ² , не менее | 1 |
| Температура применения, °С, не выше | 1500 |

Эксплуатация (применение):

Температура поверхности при применении мастик в пределах от +5 °С до +140 °С.

Температура окружающей среды при использовании мастик не ниже +15 °С.

Максимальная толщина шва не должна превышать 2 мм.

Условный расход мастики на 1м² для марки MT-2 составляет 3,8 кг.

Упаковка: пластиковая тара с герметичной крышкой.

Срок хранения: при условии герметичности тары составляет 5 месяцев с даты изготовления.

Подробная информация о продукте, инструкция по применению на сайте slsoz.ru

Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадания атмосферных осадков, в герметично закрытой таре.

Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «АКС РУС»