СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

SL PRECAST 1,2-1350 RC

СТО 05802307-3-005-2024

Тип: изделия бетонные огнеупорные теплоизоляционные

Назначение: применяются в теплоизоляционном слое в плавильных, термических, обжиговых печах, в печах и агрегатах нефтехимической и цементной промышленности; футеровка печей, газоходов, печных труб и агрегатов, без механической и истирающей нагрузки на футеровку, с нейтральной или окислительной средой

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 1,2-1350 RC
Массовая доля, %: Al_2O_3	48
CaO	12
Fe_2O_3	1
Кажущаяся плотность, г/см³	1,4
Предел прочности при сжатии, Н/мм²	15
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки в течение 2 ч при температуре 1000 °С	0,3
Максимальная температура применения, °С	1350

По требованию потребителя возможна термообработка изделий, при этом, при размещении заказа, в конце обозначения марки изделия проставляется буква «D», которая обозначает, что изделие требует термообработки.

По требованию потребителя возможен обжиг изделий, при этом, при размещении заказа, в конце обозначения марки изделия проставляется буква «F», которая обозначает, что изделие требует обжиг.

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями. Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов. В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58, e.centr@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74, tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

ООО «ДКС РУС»

2026