



SL FLOW ULC 98

СТО 05802307-3-011-2019

Тип: смесь огнеупорная бетонная саморастекающаяся

Метод применения: заливка

Тип связи: гидравлическая

Характеристика и назначение: Плотная огнеупорная бетонная смесь. Корундовая. Мелкозернистая. Ультранизкоцементная. Используется для изготовления огнеупорной монолитной футеровки в труднодоступных местах без применения вибрации, а также для изготовления огнеупорных бетонных изделий сложной конфигурации.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL FLOW ULC 98
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	97
CaO	1
Fe ₂ O ₃	0,03
Средняя плотность, г/см ³ , после сушки при 110 °С	3,1
после обжига при 1000 °С	3,1
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² после сушки при 110 °С	47
после обжига при 1000 °С	47,2
после обжига при 1500 °С	150
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре после обжига 1000 °С	0,0
после обжига 1500 °С	0,8
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре: 200 °С	1,208
400 °С	1,499
600 °С	1,606
800 °С	1,855
Максимальная температура применения, °С	1800
Количество воды затворения, % (от общего количества смеси), в пределах	4,0-5,0
Открытая пористость, %, после обжига при 1000 °С	15

Упаковка: бумажные влагозащищённые мешки

Срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления

Хранение осуществляется в сухих крытых помещениях, в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава, а также обеспечивающих целостность упаковки

Хранение и транспортирование смеси в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru