



SL PRECAST LC 78

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия бетонные огнеупорные низкоцементные

Назначение: применяются в печах цветной металлургии, в печах нефтехимической промышленности (пиролиза, риформинга и т.п.), в инсинераторах; в термических печах; футеровка сливных желобов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST LC 78
Массовая доля, %: Al_2O_3	78
CaO	2,5
Fe_2O_3	1
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	140
Средняя плотность, г/см ³ , в пределах	2,8±10%
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 при температуре 1600 °С	1,0
Теплопроводность, Вт/(м·К):	
при 200 °С	1,115
при 400 °С	1,350
при 600 °С	1,495
при 800 °С	1,679
Максимальная температура применения, °С	1650
Открытая пористость, %	15

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

