

МШ-42

СТО 05802307-2-003-2026

Тип: мертель огнеупорный шамотный
термотвердеющий

Метод применения: огнеупорный раствор для кладки

Назначение: для связывания алюмосиликатных
изделий в огнеупорной кладке и сборки составных
огнеупорных изделий и узлов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МШ-42
Массовая доля, %: Al_2O_3 , не менее	42
Fe_2O_3 , не более	2,5
углекислого натрия (Na_2CO_3), в пределах	0,12-0,18
лигносульфонатов (ЛСТ), в пределах	0,07-0,13
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	5
Массовая доля влаги, %, не более	5
Огнеупорность, °С, не ниже	1730
Зерновой состав (массовая доля фракций, прошедших через сетку номер), %:	
2, не менее	-
1, не менее	100
05, в пределах	-
05, не менее	95
009, в пределах	60-85
009, не менее	-

Допускается по соглашению сторон изготовление мертеля марки МШ-42 с массовой долей Fe_2O_3 не более 4%,
огнеупорностью не ниже 1710 °С.

Допускается по соглашению сторон изготовление мертеля марки МШ-42 непластифицированным.

Мертель марки МШ-42 можно изготавливать воздушно твердеющим при введении у потребителя жидкого стекла.

Упаковка: по ГОСТ 24717 с дополнениями:

В мягкие контейнеры с водонепроницаемым
вкладышем; либо в бумажные влагозащищенные
мешки.

По согласованию между изготовителем и
потребителем допускается другая упаковка, надёжно
защищающая мертель от увлажнения и загрязнения.

Транспортирование и хранение в соответствии с
ГОСТ 24717 с дополнениями:

Мертель хранят в крытых складах, бункерах или
контейнерах в условиях, исключающих увлажнение и
засорение материалами другого состава.

Срок хранения: 1 год от даты изготовления.

Подробная информация о продуктах
на сайте slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

