

СПС-1

СТО 05802307-3-003-2019

Тип: смесь печная

Тип связи: цементно-керамическая

Назначение: используются для кладки бытовых печей, каминов и дымоходов, для оштукатуривания печей, крепления изразцов с максимальной температурой применения не выше 1100 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СПС-1
Массовая доля влаги, %	0,5
Время пригодности растворной смеси к использованию, ч.	3
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , после сушки при 110 °С	20
Температура при нанесении смеси, °С, в пределах	от +5 до +30
Количество воды затворения, л, на 1 кг смеси	0,13
Насыпная плотность, г/см ³	1,50
Расход смеси при толщине слоя 2 мм, кг/м ²	4,4
Минимальная толщина слоя, мм	2
Полное время твердения, сутки	1

Упаковка: бумажные влагозащищённые мешки

Срок хранения: в упаковке 12 месяцев со дня изготовления

Хранение и транспортирование смеси в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

