

## SL REFMUL Z11

СТО 05802307-0-010-2023

**Тип:** изделия корундооксидцирконийсиликатные

**Назначение:** канальные блоки, сложные фасонные изделия, изделия для питателя, мешалки и т.п., применяемые для стекольной промышленности

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                                               | SL REFMUL Z11 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Массовая доля, %: $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,                           | 76            |
| $\text{ZrO}_2$ ,                                                      | 11            |
| $\text{Fe}_2\text{O}_3$                                               | 0,1           |
| Средняя плотность, г/см <sup>3</sup>                                  | 3,0           |
| Открытая пористость, %                                                | 16            |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup>                        | 80            |
| Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °С | 0,1           |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К, при средней температуре         |               |
| 200 °С                                                                | 0,889         |
| 400 °С                                                                | 1,238         |
| 600 °С                                                                | 1,295         |
| 800 °С                                                                | 1,334         |
| Максимальная температура применения, °С                               | 1650          |
| Термостойкость, водные теплосмены, при температуре 1300 °С            | >40           |

**Упаковка:** по ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен

Подробная информация о продукте  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Хранение и транспортирование изделий в  
соответствии с ГОСТ 24717

Хранение изделий осуществляется в закрытых  
складах по высоте не более 1 яруса

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут измениться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, [refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru)  
[slsoz.ru](http://slsoz.ru)

