



## МКРКЛ-450

СТО 05802307-1-013-2023

Тип: картон огнеупорный теплоизоляционный  
стекловолокнистый листовой

**Назначение:** теплоизоляция нагревательных и термических печей, сталеразливочных ковшей, при футеровке других тепловых агрегатов, в качестве компенсационного слоя в высокотемпературных тепловых агрегатах при максимальной температуре 1150 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРКЛ-450
Массовая доля $Al_2O_3$ , %	52
Относительное изменение массы при прокаливании, %	0,8
Кажущаяся плотность, $кг/м^3$	349
Максимальная температура применения, °С	1150
Теплопроводность, Вт/(мК), при средней температуре, °С	
200	0,080
400	0,120
600	0,170
800	0,220
Размеры, мм	
Длина	1400±5
Ширина	800±5
Толщина	11±1

Допускается изготовление картона по чертежам заказчика (спец. заказы), размеры которого должны быть согласованы между изготовителем и потребителем

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования

**Транспортирование и хранение:** по ГОСТ 24717

Хранение осуществляется в крытых складах, в условиях, исключающих попадание влаги.

Подробная информация о продуктах  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

